

ジンクプラスSスプレー成分表・試験成績書

1. 成分表(重量%)

	塗料状態	エアゾール状態	乾燥塗膜状態
亜鉛粉末	34.2	22.1	90.2
亜鉛フレーク粉末	20.2	13.0	
アルミペースト	2.0	1.3	1.3
アクリル系共重合樹脂ワニス	18.0	11.6	6.5
添加剤	2.5	1.6	2.0
溶剤	23.1	14.9	—
噴射剤(DME)	—	35.5	—
計	100.0	100.0	100.0

2. 性状

項目	性状	備考
色	シルバー	野外暴露されるに従い亜鉛メッキ同様、退色する
密度(20℃)	1.80±0.1	JISK5600-2-4
加熱残分(%)	60.3±3.0	
乾燥時間(分)	30~40(指触乾燥)	塗装間隔3時間~(環境温度20℃の場合の目安)
塗布量(g/m ²)	645	2.5本/m ² (0.4m ² /本)
推奨膜厚(μ)	80	2~3回塗(10cmを1秒で吹き付ける感覚)

3. 試験成績表

項目	結果	JIS	規格
容器中の状態	異常なし	JISK5600-1-1	硬いかたまりがなく、均等になること
作業性	異常なし	JISK5600-1-1	吹き付け、ハケ塗装に支障がないこと
鉛筆ひっかき試験	HB	JISK5600-5-4	鉛筆保持角45° 荷重750g
ゴバン目試験	異常なし	JISK5600-5-6	1mm×100目セロハンテープはがし
耐屈曲性	異常なし	JISK5600-5-1	6mmの心棒で試験して180°折り曲げに耐えること
耐おもり落下性	異常なし	JISK5600-5-3	1/2"φ×500g×50cmで割れ、はがれができないこと
耐液体性	異常なし	JISK5600-6-2	水に72時間浸漬して異常がないこと
耐中性塩水噴霧性	異常なし	JISK5600-7-1	5%食塩水で168時間異常がないこと
耐候性	異常なし	JISK5600-7-6	6ヶ月間異常がないこと


①JISK5600による。②試験片は塗ってから7日間置いた後試験する。

4. 荷姿及び入れ目

●NET 300ml(塗料120ml) ●24本/箱

5. 推奨補修箇所

- 屋内塗装環境の管理が必要とされる箇所。
- 溶融亜鉛めっき鋼材のタレ跡、不めっき箇所、亜鉛めっき時の治具跡、溶接、溶断箇所、穴あけ箇所、仕上げ材料組付欠落箇所等の各種補修、配管パイプ、空調設備、水門装置の錆止め、各種自動販売機、水処理設備、工場のトタン板、グレーチング、ケーブルトレイ、パイプ接合部、ゴンドラ、エレベーター、チャンネルフレームなど。

 日新インダストリー株式会社

本社：新宿区西早稲田2-15-11イーストンビル西早稲田2F TEL:03-3209-2181/FAX:03-3232-6953

※本データは、代表値であり保証値ではありません。

ジンクプラスSスプレー塗料性状表

製品名	ジンクプラスSスプレー		
塗料種類	環境対応型高濃度亜鉛末塗料		
塗料組成	主展色剤	アクリル共重合樹脂	
	主顔料	亜鉛フレーク粉末、アルミペースト	
	主溶剤	プロピレングリコールモノメチルエーテル	
色相	シルバー		
塗料密度 (g/ml)	1.8±0.1	加熱残分 (%)	60.3±3.0
推奨膜厚 (μm/回)	80 (Dry)	揮発分密度 (g/ml)	0.925
塗布量 (本/m ²)	2.5	荷姿	300ml

下地調整	鉄面	亜鉛めっき同等の効果要求：ブラスト処理1種B (ISO Sa2 1/2) 一般環境：電動工具処理2種 (ISO St3)				
	亜鉛メッキ面	被塗面に塗着している油脂類及び阻害物を除去。				
乾燥時間	温度	指触	半硬化	完全硬化	塗装間隔	備考
	10℃	1時間	32時間	14日	24時間	
	20℃	30分	16時間	7日	3時間	
	30℃	20分	12時間	5日	2時間	

塗装方法	攪拌	カラカラと音がした後も20回以上缶を上下に良く振る。
	塗装	被塗面との距離：約20cm 塗装（移動）速度：約10cm/秒
	空吹き	缶を逆さまにして噴射し、噴口を掃除。
環境条件	相対湿度	<85%RH
	気温	10~35℃
安全性 (塗料)	引火点	32℃
	発火点	278℃
	消防法	第4類第2石油類
	労働安全衛生法	非該当
	爆発特性	1.2~15.0vol%

注意事項

- ①鋼材表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けること。
- ②塗装時ならびに塗料取り扱い時は換気を十分行い、火気厳禁とすること。
- ③5℃以下の気温が連続する場合、湿度85%以上の場合、施工しないでください。
- ④中身の残っているエアゾール缶を保管する場合は、空吹き後、キャップをして保管してください。
- ⑤空吹きを行わずに保管すると、噴射口とディップチューブ内に残っている塗料が乾燥して固化し、使用不能になるのでご注意ください。
- ⑥製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- ⑦記載内容については予告なく変更することがあります。
- ⑧本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。