

# 製品仕様比較一覧表

製品仕様	マグネシウム含有塗料		高濃度亜鉛末塗料				亜鉛末塗料			化粧塗料			水系塗料	2液形塗料	
	6-7P	9P	8P	9P	11P	10P	11P	12P	13P	13P	16-17P	18-19P			
QRコード															
製品名	マザックス®	ジンクZ96	スーパージンク®	ジンクプラスS	リペアジンク	ラスタージンク	ジンクプラスL	GZ52	ガルバーコート	ジンクプラスM	アクアシールド®	変性エボスプレーNEXT			
乾燥塗膜中亜鉛含有率	80% (アルミニウム6%・マグネシウム3%)	96%	92%	90%	84%	82%	82%	52%	—	—	—	—			
防錆力	★★★★★★	★★★★★☆	★★★★★☆	★★★★★☆	★★★★★☆☆	★★★★★☆☆	★★★★★☆☆	★★★☆☆☆☆	—	—	★★★★★☆☆	★★★★★★			
色調	シルバー	グレー	シルバーグレー		シルバー	ライトシルバー		メタリックシルバー			シルバーグレー	グレー(N7.0近似) 黒(N1.5近似)			
形態または系統	1液エポキシ系			1液共重合アクリル系	1液エポキシ系	1液エポキシ系	1液共重合アクリル系	1液合成樹脂系			1液水系エポキシ系	2液変性エポキシ系			
標準膜厚(Dry)	50μm	80μm				80μm			15μm	10μm		60μm			
乾燥時間(23℃) ※1回塗り	15分	20分	15分	15分	15分	15分	30分	5分			20分	1時間			
上塗り	対応 ※ミストコート推奨	対応 ※アルキド樹脂・フタル酸樹脂・脂肪油除く				対応 ※アルキド樹脂・フタル酸樹脂・脂肪油除く			—			対応 ※アクリル酸エステル除く	対応		
鉛筆引っかき硬度	HB	H	HB		2H	2H	HB	—			2H	2H			
容量 (エアゾールスプレー)	300ml		420ml	300ml	420ml	400ml	300ml	420ml		300ml	400ml	160ml			
容量 (塗料缶)	0.1Kg/1Kg/5Kg/20Kg				—	0.1Kg/0.7Kg/3.5Kg/16Kg		—	0.1Kg/0.7Kg/3Kg/15Kg		—	16Kgセット 主剤:硬化剤=4:1			
専用シンナー	ジンクシンナーN※(1L/3L/16L)			ジンクプラスシンナーR (1L/3L/16L)	—	ジンクシンナーN※ (1L/3L/16L)	ジンクプラスシンナーR (1L/3L/16L)	—	ジンクシンナーN※ (1L/3L/16L)	ジンクプラスシンナーR (1L/3L/16L)	—	変性エボシンナー (3L/16L)			
消防法	第4類第2石油類		第4類第1石油類	第4類第2石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第2石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	第4類第1石油類	指定可燃物	第4類第2石油類			
有機溶剤中毒予防規則 (有機則)	第2種有機溶剤			非該当	第2種有機溶剤	第2種有機溶剤	非該当	第2種有機溶剤			非該当	非該当	第2種有機溶剤		
特定化学物質障害予防規則 (特化則)	該当(エチルベンゼン)			非該当	非該当	非該当 ※塗料缶除く	非該当	非該当	非該当	非該当	非該当	非該当	該当 (エチルベンゼン)		
PRTR法	第1種指定化学物質			非該当	第1種指定化学物質	第1種指定化学物質	非該当	第1種指定化学物質			非該当	非該当	第1種指定化学物質		
改正RoHS指令	対応				—			対応							
NETIS登録番号	KT-170072-A	—				—			—						

※夏場またはダストの発生が多い場合は「ジンクシンナーSA」をご使用下さい。