

製品説明書

品名 クリアバリア ツヤ消し

1.塗料性状

塗料種類	シリコン系特殊コーティング剤		
色相	クリア（ツヤなし）		
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・密着性の良い半透明塗膜に仕上がるため、保護被膜として使用できます。 ・耐候性に優れ、変色等がありません。 ・撥水性があり、耐水用途にも使用できます。 		
用途	・金型等の離形コーティング、対候性コーティング、コンクリートの劣化防止等		
適用素材	鉄、アルミ、ステンレス、溶融亜鉛めっき、コンクリート		
容量	エアゾール		塗料缶
	—		4L、16L
塗料密度（23℃）	—		0.9±0.1（g/ml）
加熱残分	—		16.5±3.0（%）

2.塗装基準

下地処理	被塗面に付着している油脂類及び阻害物を除去し、清浄な状態としてください。		
塗装方法	刷毛塗り、ローラー、エアレス		
塗装環境条件	温度		湿度
	10℃～40℃		85%以下
標準膜厚	Dry 15μm（1回塗り）		
塗布量	エアゾール	—	—
		—	—
	塗料缶	107.0 g/m ²	理論値
		125.9 g/m ²	ロス率15%含む
専用シンナー	—（原液のまま使用してください）		

※ディッピングで使用される場合は、専用シンナー（スーパーシンクラすめ液）で150～250%希釈してください。

※鋼材の表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けてください。

3.乾燥時間

	5℃	10℃	23℃	30℃
指触乾燥	15分	15分	10分	10分

※指触乾燥とは、指で軽く触って塗料に指紋がつかない状態を示します。

※指触乾燥の膜厚は15μm時の測定データです。

4.関連法令

危険物表示	第4類第一石油類
特化則	該当
有機則	該当（第2種有機溶剤）
有害物質表示	SDS参照

2021.06