

製品説明書

品名 **アクアシールド**

1.塗料性状

塗料種類	水系1液エポキシ系防錆塗料	
色相	シルバーグレー（光沢なし）	
容量	エアゾールスプレー	塗料缶
	400ml（塗料133ml）	—
塗料密度（23℃）	1.12±0.1（g/ml）	—
加熱残分	37.5±3.0（%）	—

2.塗装基準

下地処理	鉄面	溶融亜鉛めっき面
	2種ケレン以上	被塗面に付着している油脂類及び阻害物を除去
塗装方法	エアゾールスプレー	
塗装環境条件	温度	温度
	5℃～40℃	85%以下
標準膜厚	Dry 60μm（2回塗り以上推奨）	
塗布量	エアゾールスプレー	235.2 g/m ² 1.6本/m ² 、0.63m ³ /本（理論値）
		336.0 g/m ² 2.3本/m ² 、0.44m ³ /本（ロス率30%含む）
	塗料缶	— —
専用シンナー	—	

※エアゾールスプレーは使用前によく振って、カラカラと音がしたのを確認してからご使用ください。

※エアゾールスプレー使用後は目詰まり防止のため、空吹きを必ず行ってください。

※鋼材の表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けてください。

3.乾燥時間

	5℃	10℃	23℃	30℃
指触乾燥	30分	25分	20分	20分
塗り重ね間隔	30分	25分	20分	20分
塗装間隔	16時間以上			

※指触乾燥とは、指で軽く触って塗料に指紋がつかない状態を示します。

※指触乾燥の膜厚は30μm時の測定データです。

4.関連法令

危険物表示	指定可燃物
特化則	非該当
有機則	非該当
有害物質表示	SDS参照

5.使用上の注意事項

塗装後、乾燥条件によっては、塗膜に粘着を感じられることがあります。時間経過とともになくなります。

2021.06