

成分表・試験成績表

製品名 変性エポNEXT グレー

容量 16kg (主剤12.8Kg、硬化剤3.2Kg)

成分表（重量%）

原料名		塗料状態
主剤	防錆・着色顔料	38.8
	特殊変性エポキシ樹脂ワニス	28.0
	添加剤	5.2
	有機溶剤	8.0
硬化剤	ポリアミドアミン樹脂	20.0
計		100.0

性状

項目	性状	備考
色	グレー	N-7.0近似
密度 (23°C)	1.26±0.1	主剤・硬化剤混合時 JIS K 5600-2-4
加熱残分 (%)	64.0±3.0	主剤・硬化剤混合時
乾燥時間 (分)	1時間	指触乾燥 (23°C)
	8時間	硬化乾燥 (23°C)
塗布量 (g/m²)	159.6	理論値
	187.8	口次率15%含む
推奨膜厚 (μm)	60	2回塗り以上推奨

試験成績表

項目	結果	規格
容器中の状態	合格	かき混ぜたときに堅い塊がなく、一様になること
塗装作業性	合格	支障がない
鉛筆引っかき硬度	2H	鉛筆保持角45°、荷重750g
付着性	分類0	1mm×100目セロハンテープ剥がし
耐屈曲性	合格	直径10mmの折り曲げに耐える
耐衝撃性	合格	割れ及びはがれがない
耐液体性	合格	水に72時間浸漬して異常がないこと
耐中性塩水噴霧性	合格	5%食塩水で168時間異常がないこと
耐候性	合格	6ヶ月間異常がないこと

※JIS K 5600による。試験片は塗布後7日間置いた後に試験する

推奨補修箇所

プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修および塗り替え時の下塗り。

亜鉛めっき鋼材の下塗り。

錆が発生している箇所の延命補修。

ステンレス、アルミ等の各種素材の下塗り。

2021.06

※本データの内容は代表値を示すもので若干の変動があります。※本データの内容は予告なしに変更を行うことがあります。

お問い合わせ : 東京都新宿区西早稲田2-15-11 TEL : 0120-971-834 FAX:03-3232-6953 WEB : www.nissin-industry.jp