

## 製品説明書

# 品名 ガルバーコート

#### 1.塗料性状

塗料種類	1液形合成樹脂系溶融亜鉛めっき化粧塗料		
色相	メタリックシルバー		
容量	エアゾールスプレー	塗料缶	
	420ml(塗料189ml)	0.1Kg(mini)、0.7Kg、3Kg、15Kg	
塗料密度(23℃)	0.95±0.1 (g/ml)	1.0±0.1 (g/ml)	
加熱残分	36.8±3.0 (%)	48.3±3.0 (%)	

#### 2.塗装基準

下地処理	ジンク塗装面		溶融亜鉛めっき面	
<b>下地处</b> 理	塗装面が硬化しているのを確認		被塗面に付着している油脂類及び阻害物を除去	
塗装方法	エアゾールスプレー、刷毛塗り、ローラー、エアレス			
塗装環境条件	温度		湿度	
	5℃~40℃		85%以下	
標準膜厚		Dry 10μm	(1回塗り)	
塗布量	エアゾールスプレー -	32.7 g/m²	0.2本/㎡、4.9㎡/本(理論値)	
		46.7 g/m²	0.3本/㎡、3.4㎡/本(ロス率30%含む)	
	塗料缶 -	25.1 g/m²	理論値	
		35.8 g/m²	ロス率15%含む	
専用シンナー	ジンクシンナーN 1L、3	L、16L(※通常は希釈不要。	粘度調整用として使用。)	

<sup>※</sup>エアゾールスプレーは使用前によく振って、カラカラと音がしたのを確認してからご使用ください。

### 3.乾燥時間

	5℃	10℃	23℃	30℃
指触乾燥	10分	10分	5分	5分

<sup>※</sup>指触乾燥とは、指で軽く触って塗料に指紋がつかない状態を示します。

## 4.関連法令

危険物表示	第4類第一石油類
特化則	非該当
有機則	該当(第2種有機溶剤)
有害物質表示	SDS参照

## 5.使用上の注意事項

防錆能力は持ち合わせていないので、鉄面に直接塗布する場合は、必ず当社製品(ジンクリッチペイント)を下塗り後、化粧用としてご使用ください。

2024.02

<sup>※</sup>エアゾールスプレー使用後は目詰まり防止のため、空吹きを必ず行ってください。

<sup>※</sup>塗料缶を使用する際は、**動力撹拌機**を用い、均一な塗料状態になるまで撹拌してからご使用ください。

<sup>※</sup>塗料缶は希釈不要です。エアレスなどガンスプレー塗装する場合は専用シンナーを使用し、必要に応じて調整してください。

<sup>※</sup>鋼材の表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けてください。

<sup>※</sup>指触乾燥の膜厚は10μm時の測定データです。