

成分表・試験成績表

製品名 ジンクプラスネオM

容量 0.1Kg、0.7Kg、3Kg、15Kg

成分表（重量%）

原料名	塗料状態
光輝性アルミニウム	2.5
特殊混合樹脂ワニス	38.0
添加剤	1.0
有機溶剤	58.5
計	100.0

性状

項目	性状	備考
色	メタリックシルバー	
密度（23℃）	0.99±0.1	
加熱残分（%）	39.0±3.0	
乾燥時間（分）	5	23℃
塗布量（g/m ² ）	24.9	理論値
	29.4	ロス率15%含む
推奨膜厚（μm）	10	1回塗り

試験成績表

項目	結果	規格
容器中の状態	合格	かき混ぜたときに堅い塊がなく、一様になること
塗装作業性	合格	支障がない
付着性	分類0	1mm×100目ゼロハンテープ剥がし
耐屈曲性	合格	直径10mmの折り曲げに耐える
耐衝撃性	合格	割れ及びびはがれがない
耐液体性	合格	水に72時間浸漬して異常がないこと
耐候性	合格	6ヶ月間異常がないこと

※JIS K 5600による。試験片は塗布後7日間置いた後に試験する

推奨補修箇所

溶融亜鉛めっき鋼材のヤケ補修及び補修箇所と周囲の色合わせ。

使用上の注意事項

本製品は、防錆力が弱いいため、溶接箇所など鉄の地肌に直接塗布する場合は、必ず当社製品のジンクリッチペイントを下塗りした後、化粧塗料としてご使用ください。

2024.05