

製品説明書

品名 めっきガードペースト

1. 塗料性状

塗料種類	水性1液耐薬品性塗料、溶融亜鉛めっき用めっき剤
色相	黒
容量	5Kg
塗料密度 (23℃)	1.53±0.1 (g/ml)
加熱残分	65.0±3.0 (%)

2. 塗装基準

下地処理	被塗面に付着している油脂類及び阻害物を除去		
塗装方法	刷毛塗り、ヘラ		
塗装環境条件	温度	湿度	
	5℃～40℃	85%以下	
標準膜厚	Dry 50μm以上ですが、1回塗りで200μm～300μm程度となります		
塗布量 (膜厚200μm時)	658.8 g/m ²	理論値	
	775.0 g/m ²	ロス率15%含む	

※使用前に、均一な塗料状態になるまで攪拌してからご使用ください。

3. 乾燥時間

	5℃	10℃	23℃	30℃
指触乾燥	2時間10分	1時間20分	30分	15分

※指触乾燥とは、指で軽く触って塗料に指紋がつかない状態を示します。

※指触乾燥の膜厚は200μm時の測定データです。

4. 関連法令

危険物表示	非危険物
特化則	非該当
有機則	非該当
有害物質表示	SDS参照

5. 使用上の注意事項

- ・本品は水性塗料のため、塗布面に油分があると塗布できません。必ず脱脂をしてからご使用ください。
- ・特化則有機則に非該当な脱脂用のシンナー「リフレッシュシンナー」をご用意しております。

※リフレッシュシンナーで十分脱脂できない場合は、脱脂力が強い「セーフティソルベント」をお使い下さい。

2022.12