

製品説明書

品名 ジンクパテST

1.塗料性状

塗料種類	2液形エポキシ系亜鉛混練パテ状補修剤
色相	シルバー（研磨するとグレー）
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・エポキシ樹脂と亜鉛末を混合したパテ状補修剤 ・衝撃や摩耗に強く、へこみ個所などの厚盛補修に最適 ・溶融亜鉛めっきと同等の防錆性能 ・硬化乾燥後は研磨加工が可能
用途	・溶融亜鉛めっき面のへこみ補修、鉄鋼材の肉盛り補修、金属の欠損・破損個所の補修など
適用素材	鉄、アルミ、ステンレス、溶融亜鉛めっき、コンクリート
容量	50gセット、100gセット、300gセット（受注生産で1Kgセットも可能）
混合比	主剤100：硬化剤4.8（重量比）

2.使用手順

※小分けで使用する際は、配合比を正確に守ってください



- ①主剤の容器に付属の硬化剤を全量投入します。 ②ツヤがなくなるまで十分攪拌してください。 ③パテナイフやヘラを使用し、補修部へ塗りつけます。少し多めに肉盛りすると後の作業が容易になります。 ④塗布後24時間以上経過すると硬質な硬化物になります。 ⑤硬化後は、サンダー等での研磨加工が可能です。

3.乾燥時間

	5℃	10℃	23℃	30℃
指触乾燥			2.5時間	
研磨可能			24時間以上後	

※指触乾燥とは、指で軽く触って塗料がつかない状態を示します。

4.関連法令

危険物表示	第2類金属粉
特化則	非該当
有機則	非該当
有害物質表示	SDS参照

2021.06