

製品説明書

品名	ジンクプラスS	乾燥塗膜中亜鉛未含有率 90%
-----------	----------------	---------------------------

1. 塗料性状

塗料種類	1液形アクリル共重合系有機ジンクリッチペイント（環境対応型高濃度亜鉛未塗料）	
色相	シルバーグレー（光沢なし）	
容量	エアゾールスプレー	塗料缶
	300ml（塗料120ml）	0.1Kg（mini）、1Kg、5Kg、20Kg
塗料密度（23℃）	1.76±0.1（g/ml）	1.76±0.1（g/ml）
加熱残分	60.3±3.0（%）	60.3±3.0（%）

2. 塗装基準

下地処理	鉄面	溶融亜鉛めっき面
	ISO Sa 2 1/2以上	被塗面に付着している油脂類及び阻害物を除去
塗装方法	エアゾールスプレー、刷毛塗り、ローラー、エアレス、ディッピング	
塗装環境条件	温度	湿度
	5℃～40℃	85%以下
標準膜厚	Dry 80μm（2回塗り以上推奨）	
塗布量	エアゾールスプレー	585.4 g/m ² 2.8本/m ² 、0.36m ³ /本（理論値）
		836.3 g/m ² 4.0本/m ² 、0.25m ³ /本（ロス率30%含む）
	塗料缶	585.4 g/m ² 理論値
		688.7 g/m ² ロス率15%含む
専用シンナー	ジンクプラスシンナーR 1L、3L、16L（※通常は希釈不要。粘度調整用として使用）	

※エアゾールスプレーは使用前によく振って、カラカラと音がしたのを確認してからご使用ください。

※エアゾールスプレー使用後は目詰まり防止のため、空吹きを必ず行ってください。

※塗料缶を使用する際は、**動力攪拌機**を用い、均一な塗料状態になるまで攪拌してからご使用ください。

※塗料缶は希釈不要です。エアレスなどガンスプレー塗装する場合は重量比で5～10%程度希釈し、必要に応じて調整してください。

※鋼材の表面温度が50℃以上では異常塗膜になる場合があるので塗装は避けてください。

3. 乾燥時間

	5℃	10℃	23℃	30℃
指触乾燥	20分	15分	15分	15分
塗り重ね間隔	20分	15分	15分	15分
塗装間隔	16時間以上			

※指触乾燥とは、指で軽く触って塗料に指紋がつかない状態を示します。

※指触乾燥の膜厚は40μm時の測定データです。

※塗り重ね間隔とは、当社塗料及び当社化粧塗料を塗り重ねる時の時間。塗装間隔は、他社塗料を上塗りする際の時間です。

4. 関連法令

危険物表示	第4類第二石油類
特化則	非該当
有機則	非該当
有害物質表示	SDS参照

5. 上塗り可能塗料

エポキシ系、ウレタン系、フッ素系、アクリル系など
 ※フタル酸系、アルキド系及びそれらを変性させた塗料は上塗りできません。