



日新インダストリー株式会社

本社：新宿区西早稲田 2-15-11 イーストンビル西早稲田

TEL：03-3209-2181 FAX：03-3232-6953

リペアジンク塩水噴霧試験報告書

【試験目的】

溶融亜鉛めっき（HDZ55）とリペアジンクとの防錆力比較

【試験体】

溶融亜鉛めっき（HDZ55）

リペアジンク（膜厚 80 μ ：磨き鋼板）



【試験条件】

JIS K 5600-7-1 耐中性塩水噴霧性に準ずる

試験時間：1248 時間

【試験結果】

1248 時間経過後、溶融亜鉛めっきには錆発生が認められるがリペアジンクには錆発生は見受けられない。

	溶融亜鉛めっき	リペアジンク
試験前		
1248hr	